MEDAPOXY COLLE SOUPLE

Classification selon la norme AFNOR NFT30 006 :
Famille 1 ; Classe 6b (résines époxydiques).

Colle époxydique souple sans solvant

DESCRIPTION

Le **MEDAPOXY COLLE SOUPLE** est une colle époxy souple sans solvant livrée sous forme de kit pré dosé à 2 composants :

Élément A : Résine
Élément B : Durcisseur

DOMAINES D'APPLICATION

Le **MEDAPOXY COLLE SOUPLE** convient à des collages variés. Nous consulter pour les cas spécifiques.

• Collage d'éléments du second oeuvre :
- Bandeaux en béton et bandes de solin, bavettes sur appuis de baies, tuiles, carrelage .

PROPRIETES

• Excellente adhérence sur béton, mortier, plastique, acier…
• (nous consulter pour autres supports)
• Sans retrait
• Ne se cristallise pas
• Reste souple après séchage

CARACTÉRISTIQUES

• Rapport pondéral :
Élément A : 100 g
Élément B : 130 g
• Densité (ISO758) : ……..1,18
• Viscosité (NF T76-102):……800 mPa.s à 25 °C
• DPU (NFP18 810) :(TECAM / 100 ml à 20 °C et HR = 65%) ……..…….. 50 mn
• Adhérence sur béton(NFP18 858): ……..... > 3 Mpa
• Rc(NA 427) .....>55 Mpa
• Rf (NA 234) ……..... > 30 Mpa
• Résistance à l'abrasion (DIN 53 754)…….… 80mg
• Module d'élasticité (DIN 1048)…..... 9580MPa
• Dureté shore D(NF T 51109) ….....……..30
• Dureté au Pendule de PERSOZ (NF T300-16)…….....……250s

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Granitex
قرانيتكس
Zone industrielle Oued Smar – BP85 Oued Smar – 16270 Alger
Tél : (213) 021 51 66 81 & 82
Fax : (213) 021 51 64 22 & 021 51 65 23
www.granitex-dz.com - E-mail: granitex@granitex-dz.com

MEDAPOXY COLLE SOUPLE

MODE D'EMPLOI

Conditions d'utilisation :
- La température d'utilisation doit être comprise entre 15 °C et 35 °C. L'humidité relative de l'air doit être inférieure à 80%.

Préparation du support (NFP74-203 / DTU 59-3):
Les supports doivent être secs, propres et débarrassés des parties non adhérentes.
Toutes traces d'huiles, graisses, peintures, laitance ou autres souillures doivent être éliminées. Nettoyer soigneusement et dépoussiérer.
Les bétons ou mortiers doivent avoir au moins 28 jours d'âge.
Les métaux doivent être décapés par sablage, grenaillage.

Mélange :
- Procéder au mélange des deux composants une fois que la préparation des supports soit terminée.
- Préparer que la quantité de mélange pouvant être utilisée durant ce temps.

Il est très important de bien remuer les deux éléments constituant le **MEDAPOXY COLLE SOUPLE** afin d'obtenir un mélange homogène et de respecter le rapport du mélange.
Verser **l'élément B** dans **l'élément A** en veillant à respecter le rapport de mélange.
Remuer pendant 3 minutes avec un agitateur électrique à faible vitesse de rotation. Raclez plusieurs fois les parois du récipient afin d'assurer une dispersion totale.

Application :
- Appliquer avec un pinceau, rouleau ou une spatule.
- Le collage doit se faire pendant que la colle est encore poisseuse.

CONSOMMATION

300 g/m² à 400 g/m² selon la porosité du support

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Livré en kits de 6,2kg :
Élément A : 2,7 kg
Élément B : 3,5 kg
Le produit se conserve une année à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans son emballage d'origine.

PRECAUTION D'EMPLOI

Les résines époxydiques peuvent irriter la peau et les muqueuses. En conséquence, il est conseillé de mettre des gants de caoutchouc lors de l'utilisation.
En cas de contact avec les yeux, laver à grande eau et consulter un médecin.

Se référer à la Fiche de Données Sécurité, disponible sur **www.granitex-dz.com**

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Granitex
Granitex
قرانيتكس
Zone industrielle Oued Smar – BP85 Oued Smar – 16270 Alger
Tél : (213) 021 51 66 81 & 82
Fax : (213) 021 51 64 22 & 021 51 65 23
www.granitex-dz.com - E-mail: granitex@granitex-dz.com